

## KUUMLIIMIPULGAD

GS-liimipulgad (EVA baasil):

- \* läbimõõt 11.3 (12) mm
- \* pikkus 300 mm
- \* pakend: 25 kg
- \* 1 kg = 33-34 pulka
- \* H.S.CODE 3506.91.10.00



### GS 100

Värvus: kollakas  
Pehmenemispunkt: 96° C  
Viskoossus: 3 500@170° C  
Avatud aeg: 11 sekundit  
Seadeaeg ("setting"): 5 sek  
Paber, kartong, puit, nahk jne\*



### GS 200

Värvus: kirkas-valkjas  
Pehmenemispunkt: 87° C  
Viskoossus: 16 000@170° C  
Avatud aeg: 16 sekundit  
Seadeaeg ("setting"): 8 sek  
Paber, kartong, puit jne\*



### GS 300

Värvus: valkjas  
Pehmenemispunkt: 87° C  
Viskoossus: 23 000@170° C  
Avatud aeg: 30 sekundit  
Seadeaeg ("setting"): 25 sek  
Puit, metall, plast, klaas jne\*

\* erinevate materjalide puhul soovitame teha prooviliimimine

PAKARTE OÜ  
Tel. 6563 312  
Faks 6563 314  
Mob. 56 569 482  
pakarte@pakarte.com  
Kontakt: Kuldar Tamm