

KUUMLIIMIPULGAD

GS®100 | GS®200 | GS®300

- - läbimõõt 11-12 mm
- - pakend: 25 kg
- - 1 kg = 33-34 pulka



■ GS®100 EVA baasil

Värvus: kollakas
 Pehmenemispunkt: 96° C
 Viskoossus: 3 500@170° C
 Avatud aeg ("open time"): 11 sek
 Seadeaeg ("setting time"): 5 sek
 Puit (parandus), kartong, puit jne*



■ GS®200 EVA baasil

Värvus: kirkas-läbipaistev
 Pehmenemispunkt: 87° C
 Viskoossus: 16 000@170° C
 Avatud aeg ("open time"): 16 sek
 Seadeaeg ("setting time"): 8 sek
 Paber, puit, nahk, kartong jne*



■ GS®300 EVA baasil

Värvus: valkjas
 Pehmenemispunkt: 87° C
 Viskoossus: 23 000@170° C
 Avatud aeg ("open time"): 30 sek
 Seadeaeg ("setting time"): 25 sek
 Plast, metall, klaas, puit jne*

*erinevate materjalide puhul soovitame teha prooviliimimine

■ Link: [PROFIPÜSTOLID 11-12 mm LIIMIPULKADELE](#)

PAKARTE OÜ
 Tel 656 3312
 Mobiil 5656 9482
 pakarte@pakarte.com
 www.pakarte.com