

ТЕРМОКЛЕЯ-ПАЛОЧКИ

GS®100 | GS®200 | GS®300

GS®-термоклей/палочки Hot Melt (EVA):

- диаметр 11-12 мм, длина 300 мм
- упаковка: 25 кг, 1 кг = 33-34 палочек
- H.S.CODE 3506.91.10.00



■ GS®100

Цвет: желтоватый
 Температура размягчения: 96° C
 Вязкость: 3 500 @ 170° C
 Открытое время ("open time"): 11 секунд
 Время настройки "Setting time": 5 секунд
 Бумага, картон, дерево, кожа и т.д.*



■ GS®200

Цвет: прозрачно-яркий
 Температура размягчения: 87° C
 Вязкость: 16 000 @ 170° C
 Открытое время ("open time"): 16 секунд
 Время настройки "Setting time": 8 секунд
 Бумага, пластик, дерево, кожа и т.д.*



■ GS®300

Цвет: ярко-белый
 Температура размягчения: 87° C
 Вязкость: 23 000 @ 170° C
 Открытое время ("open time"): 30 секунд
 Время настройки "Setting time": 25 секунд
 Дерево, металл, пластик, стекло и т.д.*

* Испытания показывают фактическую пригодность!

[Какие пистолеты мы предлагаем для клеевых палочек?](#)

ПАКАРТЕ LLC

ПАКАРТЕ ООО

ESTONIA | ЭСТОНИЯ

Моб: +372 5656 9482

Почта: pakarte@pakarte.com

Веб-сайт: www.pakarte.com